PLASTITALIA™ S.p.A.

CERTIFIED COMPANY UNI/EN ISO 9001-14001

| **CLIENTE/*CUSTOMER:*** | **CERTIFICATO DI CONTROLLO 3.1**<br>**INSPECTION CERTIFICATE 3.1**<br>*(UNI EN 10204:2005)*<br>SCQ\CER\FA\2017\384\350\1 |
|---|---|
| ANOXIDE S.R.L.<br>HUSARES N° 20 QUILMES<br>B1878FGBBUENOS AIRES ( AR ) | |
| **RIFERIMENTI/*REFERENCES:*** | |
| Numero fattura/Invoice num.: 384/A<br>Data fattura/Invoice date: 31/05/2017 | |

## PRODOTTO / PRODUCT

| Codice articolo<br>*Code of fitting* | Descrizione<br>*Description* | Lotto<br>*Batch number* | Num. prod.<br>*Num. prod.* | Data produzione<br>*Date production* | Quantità<br>*Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| GE9P125C | EF ELBOW 90° PE100 DE125 SDR11 | 041891 | 2-17 | 4-17 | 24,000 |

## PROVE DI RILASCIO DI LOTTO / BATCH RELEASE TESTS

| **TIPO DI PROVA / TEST TYPE** | **NORMATIVE/ STANDARDS** | **CONDIZIONI CONDITIONS** | **RISULTATI RESULTS** |
|---|---|---|---|
| 1. INDICE DI FLUIDITA' (M.F.R.)<br>MELT FLOWRATE (M.F.R.) | UNI EN ISO 1133 | 190 °C. 5.0 Kg 10min | POLIETILENE BORSAFE HE 3490-IM PE 100<br>Batch n.:11851 — 0.2-0.90 g/10 min. Diff. Raw mat./fitting <± 20% |
| 2. INDUZIONE ALL'OSSIDAZIONE (O.I.T.)<br>INDUCTION OXIDATION TIME (O.I.T.) | ISO 11357-6 - EN 728<br>ISO 10837 | O2 - 30 min - 210°C | > 20 min |
| 3. RESISTENZA ALLA PRESSIONE INTERNA<br>HYDROSTATIC STRENGTH | UNI EN ISO 1167-1<br>WIS 4-32-14 | 165 h - 80 °C - 5.4 MPa | > 165 h |
| | | 100 h - 20 °C - 12.4 MPa | > 100 h |
| 4. ASPETTO<br>APPEARANCE | UNI EN 12201-3<br>UNI EN 1555-3 | Surfaces without defects | CONFORME<br>CONFORMING |
| 5. CONTROLLO DIMENSIONALE<br>DIMENSIONAL CHECK | WIS 4-32-14<br>ISO 3126 | 23°C | CONFORME<br>CONFORMING |
| 6. MARCATURA<br>MARKING | UNI EN 12201-3<br>UNI EN 1555-3 | --- | CONFORME<br>CONFORMING |
| 7. RESISTENZA ELETTRICA<br>ELECTRICAL RESISTANCE | UNI EN 12201-3<br>UNI EN 1555-3 | 23°C | CONFORME<br>CONFORMING |

**I TEST 1 E 2 SONO RELATIVI ALLA QUALITA' DELLA MATERIA PRIMA, PER OGNI LOTTO DI RESINA.**
*TESTS 1 AND 2 RELATED TO RAW MATERIAL QUALITY, FOR EACH RESIN BATCH .*
**I TEST DA 3 A 7 SONO RELATIVI ALLA QUALITA' DEI RACCORDI, PER OGNI LOTTO DI PRODUZIONE.**
*TESTS FROM 3 TO 7 RELATED TO MOULDED FITTING QUALITY , FOR EACH PRODUCTION BATCH.*
**I RISULTATI DELLE RILEVAZIONI DI CONTROLLO DI QUESTO CERTIFICATO SONO STATI ESTRATTI DAI REGISTRI DI CONTROLLO INTERNO SU PRODOTTI SIMILARI A QUELLI DELLA CONSEGNA.**
*THE TEST RESULTS OF THIS CERTIFICATE HAVE BEEN TAKEN FROM THE RECORDS OF THE INTERNAL TESTING FOR PRODUCTS SIMILAR TO THE ONES OF THE DELIVERY.*

PLASTITALIA
Quality Department
(Carmelo LENZO)

**Data/Date:** 21/06/2017

SEDE E STABILIMENTO: VIA FERRARA - 98061 - BROLO (ME) Italy - Tel. +39/0941562862 - Fax +39/0941561476
R.S. Trib. Patti 2707 - C.C.I.A.A. ME 149117 - Cap. Soc. int. Vers. 4100000 Euro - P.IVA 01834600833
E-mail: info@plastitaliaspa.com - www.plastitaliaspa.com