PLASTITALIA™ S.p.A.

CERTIFIED COMPANY UNI/EN ISO 9001-14001

CLIENTE/*CUSTOMER:*	**CERTIFICATO DI CONTROLLO 3.1** **INSPECTION CERTIFICATE 3.1** *(UNI EN 10204:2005)* SCQ\CER\FA\2017\384\370\1
ANOXIDE S.R.L. HUSARES N° 20 QUILMES B1878FGBBUENOS AIRES (AR)	
RIFERIMENTI/*REFERENCES:*	
Numero fattura/Invoice num.: 384/A Data fattura/Invoice date: 31/05/2017	

PRODOTTO / PRODUCT

Codice articolo *Code of fitting*	Descrizione *Description*	Lotto *Batch number*	Num. prod. *Num. prod.*	Data produzione *Date production*	Quantità *Quantity*
TEP032C	EF TEE 90°PE100 DE32 SDR11	039364	5-16	10-16	50,000

PROVE DI RILASCIO DI LOTTO / BATCH RELEASE TESTS

TIPO DI PROVA / TEST TYPE	**NORMATIVE/ STANDARDS**	**CONDIZIONI CONDITIONS**	**RISULTATI RESULTS**
1. INDICE DI FLUIDITA' (M.F.R.) MELT FLOWRATE (M.F.R.)	UNI EN ISO 1133	190 °C. 5.0 Kg 10min	POLIETILENE BORSAFE HE 3490-IM PE 100 Batch n.:11551 — 0.2-0.90 g/10 min. Diff. Raw mat./fitting <± 20%
2. INDUZIONE ALL'OSSIDAZIONE (O.I.T.) INDUCTION OXIDATION TIME (O.I.T.)	ISO 11357-6 - EN 728 ISO 10837	O2 - 30 min - 210°C	> 20 min
3. RESISTENZA ALLA PRESSIONE INTERNA HYDROSTATIC STRENGTH	UNI EN ISO 1167-1 WIS 4-32-14	165 h - 80 °C - 5.4 MPa	> 165 h
		100 h - 20 °C - 12.4 MPa	> 100 h
4. ASPETTO APPEARANCE	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	Surfaces without defects	CONFORME CONFORMING
5. CONTROLLO DIMENSIONALE DIMENSIONAL CHECK	WIS 4-32-14 ISO 3126	23°C	CONFORME CONFORMING
6. MARCATURA MARKING	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	---	CONFORME CONFORMING
7. RESISTENZA ELETTRICA ELECTRICAL RESISTANCE	UNI EN 12201-3 UNI EN 1555-3	23°C	CONFORME CONFORMING

I TEST 1 E 2 SONO RELATIVI ALLA QUALITA' DELLA MATERIA PRIMA, PER OGNI LOTTO DI RESINA.
TESTS 1 AND 2 RELATED TO RAW MATERIAL QUALITY, FOR EACH RESIN BATCH .
I TEST DA 3 A 7 SONO RELATIVI ALLA QUALITA' DEI RACCORDI, PER OGNI LOTTO DI PRODUZIONE.
TESTS FROM 3 TO 7 RELATED TO MOULDED FITTING QUALITY , FOR EACH PRODUCTION BATCH.
I RISULTATI DELLE RILEVAZIONI DI CONTROLLO DI QUESTO CERTIFICATO SONO STATI ESTRATTI DAI REGISTRI DI CONTROLLO INTERNO SU PRODOTTI SIMILARI A QUELLI DELLA CONSEGNA.
THE TEST RESULTS OF THIS CERTIFICATE HAVE BEEN TAKEN FROM THE RECORDS OF THE INTERNAL TESTING FOR PRODUCTS SIMILAR TO THE ONES OF THE DELIVERY.

PLASTITALIA
Quality Department
(Carmelo LENZO)

Data/Date: 21/06/2017

SEDE E STABILIMENTO: VIA FERRARA - 98061 - BROLO (ME) Italy - Tel. +39/0941562862 - Fax +39/0941561476
R.S. Trib. Patti 2707 - C.C.I.A.A. ME 149117 - Cap. Soc. int. Vers. 4100000 Euro - P.IVA 01834600833
E-mail: info@plastitaliaspa.com - www.plastitaliaspa.com