

CERTIFICADO DE REVALIDACIÓN DE ACCESORIOS DE ELECTROFUSIÓN**FABRICANTE:** PLASTITALIA SPA**ACCESORIOS:** EF TEE PE100 DE50 SDR11**CODIGO:** TEP050C**LOTE:** 025552**CANTIDAD:** 50 UND.**MATRICULA:** IGA 0852-07**FECHA DE FABRICACIÓN:** 09-2013**FECHA DE REVALIDACIÓN:** 06/04/2017**PROVE DI RILASCIO DI LOTTO / BATCH RELEASE TESTS**

TIPO DI PROVA / TEST TYPE	NORMATIVE / STANDARDS	CONDIZIONI CONDITIONS	RISULTATI RESULTS
1. INDICE DI FLUIDITA' (M.F.R.) MELT FLOW RATE (M.F.R.)	UNI EN ISO 1133	190 °C. 5.0 Kg 10min	POLIETILENE BORSAFE HE 3490-IM PE 100 Batch n.:09486 0.2-0.90 g/10 min. Diff. Raw mat./fitting <± 20%
2. INDUZIONE ALL'OSSIDAZIONE (O.I.T.) INDUCTION OXIDATION TIME (O.I.T.)	EN 728 ISO 10837	O ₂ - 30 min - 210°C	> 20 min
3. RESISTENZA ALLA PRESSIONE INTERNA HYDROSTATIC STRENGTH	UNI EN ISO 1167-1 WIS 4-32-14	165 h - 80 °C - 5.4 MPa	> 165 h
		100 h - 20 °C - 12.4 MPa	> 100 h
4. ASPETTO APPEARANCE	UNI EN 12201-3	Surfaces without defects	CONFORME CONFORMING
5. CONTROLLO DIMENSIONALE DIMENSIONAL CHECK	WIS 4-32-14 ISO 3126	23°C	CONFORME CONFORMING
6. MARCATURA MARKING	UNI EN 12201-3	---	CONFORME CONFORMING
7. RESISTENZA RESISTENCE OF E/F FITING	UNI EN 12201-3	23°C	CONFORME CONFORMING

Los resultados de la prueba de este certificado han sido tomados de los ensayos realizados sobre el lote de piezas más arriba mencionado.

El proveedor certifica la exactitud de los datos expresados en este documento.

Se prorroga el vencimiento de los accesorios cubiertos por este certificado hasta el vencimiento de la revalidación.

VIGENCIA DE REVALIDACIÓN: 06/04/2019.